

**12-310 MARÍTIMO SUPER**

Data de revisão: Julho 2013

- **Cheiro pouco intenso**
- **Secagem rápida**
- **Boa transparência**
- **Excelente durabilidade em exterior**
- **Película resistente ao desenvolvimento de fungos**

**Descrição**

Verniz acrílico decorativo da madeira.

**Usos típicos**

Envernizamento decorativo de madeira em exterior.

**Características**

Acabamento.....	Brilhante
Cor.....	A145 – Natural C065 – Castanho 0000 – Incolor
Substrato.....	Madeira
Rendimento prático.....	15 m <sup>2</sup> /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – 1 a 3 horas Sobrepintura – 8 a 10 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 130 g/L Este produto contém no máx. 46 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Nota:**

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

## 12-310 MARÍTIMO SUPER

Data de revisão: Julho 2013

### Dados de aplicação

#### Preparação de Superfície

*Madeiras novas* - Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Assegurar que a madeira a envernizar está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Arredondar arestas vivas.

*Madeiras anteriormente revestidas* – No caso de madeiras com verniz degradado ou madeiras pintadas, raspar cuidadosamente a madeira. Assegurar que a superfície está isenta de pó e contaminantes. Sobre uma superfície perfeitamente limpa, proceder como para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do acabamento anterior, efectuar uma lixagem cuidadosa seguida da eliminação de poeiras e contaminantes.

#### Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5°C.
- Humidade relativa:
  - Inferior a 70%
- Humidade do suporte:
  - Entre 8 a 12%
- Temperatura do suporte:
  - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

#### Características de aplicação

- Preparação do produto
  - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
  - Pronto a aplicar
- Aplicação:
  - Aplicar duas a três demãos de Marítimo Super. Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão. Agitar regularmente o produto na lata durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor. Uma vez que a espessura do verniz nas arestas é normalmente baixa, podendo originar falhas prematuras, aquelas devem ser preferencialmente boleadas. Proceder sempre à lixagem entre demãos com lixa de papel de grão fino para melhorar o aspecto do envernizamento.

#### Observações

1 - Os vernizes aquosos não devem ser aplicados em madeiras densas de natureza fechada. É recomendado neste caso a aplicação de vernizes/lasures de base solvente. No caso de madeiras, que para além de serem de natureza fechada contenham compostos oleosos (como por exemplo o Ipê ou Teca) deve ser aplicado em exclusivo "Óleo de Teca".

2 - Este verniz na sua versão incolor não protege determinado tipo de madeiras (como por exemplo a nogueira, mutene, afizélia, etc.) da descoloração natural provocada pela luz solar. Neste caso de modo a minimizar este problema recomenda-se a utilização das versões coloridas deste verniz.

3 - A durabilidade deste verniz depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das características de aplicação e das condições de exposição. Para garantir uma maior longevidade do verniz aplicado recomenda-se que a sua manutenção seja efectuada logo que comece a ocorrer qualquer sinal de alteração da sua película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 3 anos. Nestas condições é suficiente efectuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos de Marítimo Super evitando-se operações mais complicadas e morosas que envolvam a remoção de todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspecto normal.

#### SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.