

- Boa aplicabilidade
- Boa capacidade de enchimento
- Boa elasticidade e dureza

1 DESCRIÇÃO

Massa aquosa exterior.

2 USOS TÍPICOS

Recomendada para reparação e enchimento de fissuras, buracos, ondulações e de um modo geral para regularização de superfícies no exterior.

3 CERTIFICADOS/ENSAIOS

Classificação segundo a NP EN 1062-1 - Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior ¹⁾ :	
Permeabilidade ao vapor de água (Classe V ₂):	Média ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
Permeabilidade à água líquida (Classe W ₃):	Baixa ($W \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$)

¹⁾ mistura com 10% de cimento Portland

4 CARACTERÍSTICAS

Cor:	Cinzentos
Substrato:	Reboco de cimento, superfícies pintadas envelhecidas bem aderentes
Rendimento prático:	1,4 Kg/m ³ por mm de espessura (variável dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação:	Espátula inox
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	24 horas (mínimo)
Estabilidade em armazém:	1 ano quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

5 DADOS DE APLICAÇÃO

5.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Suportes novos - devem apresentar-se coesos, secos e isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes anteriormente pintados - devem apresentar-se bem aderentes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes anteriormente caiados, pulverulentos ou friáveis - aplicar previamente uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850).

5.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte:	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Misturar Alltek Exterior com 10% de cimento. A incorporação do cimento pode ser feita manualmente, ou com agitação mecânica, incorporando-se facilmente no produto. O tempo de trabalho da mistura é de cerca de 8 horas.
Aplicação:	Aplicar à espátula, uma ou mais camadas de 3 mm de espessura. - Começar por encher as zonas a reparar deixando secar bem entre camadas - Lixar sempre entre camadas e também antes de aplicar o primário - Aguardar no mínimo 24 horas antes de pintar Para evitar manchamentos por diferença de absorção, é conveniente isolar as zonas reparadas com uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850).

6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.