

54-852 PRIMÁRIO CINOLITE INCOLOR

Primário de Pliolite®

Data de revisão: Outubro 2012

- **Estabilizador, selante e aglutinador**
- **Boa aderência**

Descrição

Primário incolor para fachadas e paredes que apresentem pulverulência ou farinação.

Usos típicos

Produto destinado à aglutinação e consolidação de suportes e películas de tinta envelhecidas, em situações de pulverulência ou farinação

Características

Acabamento.....	Não aplicável
Cor.....	Incolor
Substrato.....	Todo o tipo de suportes pulverulentos ou com farinação
Rendimento prático.....	10 – 14 m ² /L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha ou rolo anti-gota.
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. de 2 horas Repintura – ca. de 6 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis).....	Valor limite da UE para este produto (cat.A/h): 750 g/L Este produto contém no máx. 716 g/L COV. a) A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

54-852 PRIMÁRIO CINOLITE INCOLOR

Primário de Pliolite®

Data de revisão: Outubro 2012

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Os suportes deverão apresentar-se isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes

Efectuar uma limpeza cuidadosa com jacto de água sob pressão ou escovar para remover tinta velha não aderente.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - inferior a 80%
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
 - não aplicar o primário sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - aplicação à viscosidade de fornecimento
- Aplicação:
 - aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor

Observação

Este primário não deve ser utilizado nunca sobre superfícies não porosas (por exemplo, pinturas em bom estado, betão descofrado e outras).

Resina PLIOLITE®

Marca registada da *Eliokem, France*

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.