

77-175 DUROCIN WB BRILHANTE

Data de revisão: Janeiro 2013

- **Fácil aplicação**
- **Boa resistência à abrasão**
- **Boa dureza**
- **Secagem rápida, permitindo a aplicação de duas demãos por dia de trabalho**

Descrição

Verniz aquoso uretanado de um componente, brilhante, adequado para envernizamento de soalhos de madeira em interior.

Usos típicos

Envernizamento e reenvernizamento de soalhos de madeira no interior.

Características

Acabamento.....	Brilhante
Cor.....	Incolor
Substrato.....	Madeiras novas e madeiras anteriormente envernizadas
Rendimento prático.....	10 m ² /L por demão
Processo de aplicação.....	Trincha ou rolo de pelo curto
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. de 1 hora Sobrepintura – ca 3 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis).....	Valor limite da UE para este produto (cat.A/i): 140 g/L Este produto contém no máx. 118 g/L COV a)
Estabilidade em armazém.....	1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

77-175 DUROCIN WB BRILHANTE

Data de revisão: Janeiro 2013

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Os soalhos a envernizar devem ser convenientemente raspados e limpos de toda a contaminação e, no caso de terem sido anteriormente encerados, terá que se assegurar uma completa remoção da cera pois, qualquer vestígio, irá afectar a aderência e o aspecto final do envernizamento.

Madeiras novas – Efectuar lixagem da madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão médio. O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Madeiras anteriormente envernizadas – Raspar cuidadosamente a madeira sempre que haja degradação do verniz anterior. Proceder de seguida como indicado para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do verniz anterior, efectuar uma lixagem cuidadosa de forma a garantir uma melhor aderência, seguida da remoção de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 10 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 70 %
- Humidade do suporte:
 - Entre 8 e 12 %

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - Pronto a aplicar.
- Aplicação:
 - Aplicar 3 demãos do Durocin WB Brilhante, efectuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspecto final.
 - Assegurar uma boa ventilação após aplicação para que a secagem se processe convenientemente.

Observações:

1 - A resistência à abrasão deste verniz só se revela depois da película completamente “curada” o que, em condições normais, exige cerca de 5 dias de secagem.

2 - Os vernizes aquosos não devem ser aplicados em pavimentos de madeira de densidade muito elevada (superior a 1000 kg/m³), como por exemplo o Ipê. Nestes casos é recomendada a aplicação de vernizes de base solvente (77-100 e 77-020). Em madeiras de densidade elevada (superior a 800 kg/m³), como por exemplo a Sucupira, a Tatajuba ou o Wengê, deve ser efectuado um teste prévio antes da aplicação de vernizes aquosos.

3 - O soalho flutuante com envernizamento de origem habitualmente apresenta uma espessura de madeira muito reduzida, sendo revestido por vernizes com uma dureza muito elevada. Neste caso será necessária uma lixagem muito eficaz mas muito cuidadosa para que se garanta uma perfeita aderência entre demãos mas não se danifique o pavimento. Devido às dificuldades inerentes a uma preparação de superfície desta natureza, o Durocin WB Brilhante não deve ser recomendado para o envernizamento de soalhos daquele tipo.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.