



PAVIMENTOS
C-FLOOR® E220



C-FLOOR® E220

**REVESTIMENTO EPOXI ACETINADO
PARA PAVIMENTOS
DE BETÃO**

C-Floor® E220 é um revestimento antipoeiras, adequado para a pintura de pavimentos industriais, parkings e armazéns.

C-FLOOR® E220 possui uma boa resistência à água, derrames de vários produtos químicos, óleos, ceras, gasolinas e detergentes. Quando combinado com sílicas adequadas, adquire propriedades antiderrapantes.

>> Revestimento antipoeiras para pavimentos em betão

>> Acabamento acetinado

>> Boa resistência à abrasão

>> Boa resistência química

C-FLOOR E220

Revestimento epoxi acetinado para pavimentos de betão

CARACTERÍSTICAS

Facilidade de aplicação, facilidade de limpeza, permite ter esquemas antiderrapantes de diferentes rugosidades

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar secos em profundidade, coesos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Os revestimentos já envelhecidos deverão ser lixados de forma a conferir uma adequada rugosidade.

APLICAÇÃO

Solução como pavimento liso:

Esquema de revestimento
1 demão de **C-FLOOR® SEALER E120**
2 demãos de **C-FLOOR® E220**

Solução como pavimento antiderrapante baixa rugosidade:

Esquema de revestimento
1 demão de **C-FLOOR® SEALER E120**
1 demão de **C-FLOOR® E220**
1 demão de acabamento **C-FLOOR® E220** misturado com aditivo antiderrapante.

Solução como pavimento antiderrapante alta rugosidade:

Esquema de revestimento
1 demão de **C-FLOOR® SEALER E120**
1 demão de **C-FLOOR® E220** polvilhado com Quartz G300
1-2 demãos de acabamento de **C-FLOOR® E220**

Preparação:

Agitar até homogeneização completa.

Diluição:

Rolo de pêlo médio – 5-10% com Dil. Aralcin

Proporções de mistura (peso):

C-FLOOR® E220 (Resin): 9 partes
C-FLOOR® E220 (Cure): 1 parte

Duração da mistura: 8 horas (20°C)

Condições ambientais de aplicação:

Temperatura ambiente: 10-45°C
Humidade relativa: máx. 85%



Tempo de secagem:

(para 50 µm; a 20°C e 60% de humidade relativa)
Para caminhar – 1 dia
Para tráfego de pessoas e cargas leves – 3 dias
Cura completa – 7 dias.
Repintura: 1/2 - 2 dias

Rendimento médio:

6-8 m²/kg/demão

Considerar perdas devidas à aplicação e irregularidades da superfície. Varia em função do esquema adoptado.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j):
550 g/l (2007), 500 g/L (2010).
Este produto contém no máx.:
409 g/l COV.
A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

Embalagens Disponíveis:

Misturas de 25 Kg
C-FLOOR® E220 (Resin) – 22,5 kg
C-FLOOR® E220 (Cure) – 2,5 kg

Cores Disponíveis:

RAL 7042
Outras Cores: Quantidade mínima de 250 kg.