



# C-FLOOR® E260 WB

**REVESTIMENTO EPOXI AQUOSO  
BRILHANTE PARA PAVIMENTOS E  
SUPORTES DE BETÃO**

**C-Floor® E260 WB é ideal para ser aplicado em locais onde as exigências não permitem a libertação de solventes para o meio ambiente. É especialmente indicado para pavimentos em betão de indústrias alimentares, químicas e farmacêuticas, laboratórios, hospitais, parkings e estabelecimentos comerciais.**

C-FLOOR® E260 WB confere uma boa protecção aos pavimentos de betão a agressões químicas e mecânicas, assim como uma excelente resistência à abrasão e permeabilidade ao vapor de água. Quando combinados com sílicas adequadas, conferem propriedades antiderrapantes ao revestimento.

- >> **Revestimento antipoeiras para pavimentos em betão**
- >> **Acabamento brilhante**
- >> **Boa resistência à abrasão**
- >> **Permeável ao vapor de água**
- >> **Ignífugo - Classe B<sub>fl</sub> - s1**
- >> **Disponível no sistema Colormix 3G**

# C-FLOOR E260 WB

Revestimento epoxi aquoso para pavimentos e suportes de betão

## CARACTERÍSTICAS

Facilidade de aplicação, facilidade de limpeza, odor quase imperceptível, permite ter esquemas antiderrapantes de diferentes rugosidades e pode ser aplicado sobre suportes ligeiramente húmidos superficialmente.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar secos em profundidade, coesos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Os revestimentos já envelhecidos deverão ser lixados de forma a conferir uma adequada rugosidade.

## APLICAÇÃO

### Solução como pavimento liso:

Esquema de revestimento  
1 demão de **C-FLOOR® E260 WB** diluído a 10%  
2 demãos de **C-FLOOR® E260 WB**

### Solução como pavimento antiderrapante baixa rugosidade:

Esquema de revestimento  
1 demão de **C-FLOOR® E260 WB** diluído a 10%  
1 demão de **C-FLOOR® E260 WB**  
1 demão de acabamento **C-FLOOR® E260 WB** misturado com aditivo antiderrapante.

### Solução como pavimento antiderrapante alta rugosidade:

Esquema de revestimento  
1 demão de **C-FLOOR® E260 WB** diluído a 10%  
1 demão de **C-FLOOR® E260 WB** polvilhado com Quartz G300  
1-2 demãos de acabamento de **C-FLOOR® E260 WB**

### Preparação:

Agitar até homogeneização completa.

### Diluição:

Rolo de pêlo médio – 0-10% com água

### Proporções de mistura (peso):

C-FLOOR® E260 WB (Resin): 4 partes  
C-FLOOR® E260 WB (Cure): 1 parte

Duração da mistura: 1h30m (20°C)

### Condições ambientais de aplicação:

Temperatura ambiente: 10-45°C  
Humidade relativa: máx. 85 %



### Tempo de secagem:

(para 50 µm; a 20°C e 60% de humidade trelativa)  
Para caminhar – 2 dias  
Para tráfego de pessoas e cargas leves – 3 dias  
Cura completa – 7 dias.  
Repintura: 1-3 dias

### Rendimento médio:

5-7 m<sup>2</sup>/kg/demão

Considerar perdas devidas à aplicação e irregularidades da superfície. Varia em função do esquema adoptado.

### Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 140 g/l (2007), 140 g/L (2010). Este produto contém no máx.:37 g/l COV. A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

### Embalagens Disponíveis:

Misturas de 5Kg e 25 Kg  
C-FLOOR® E260 WB (Resin) – 4Kg e 20 kg  
C-FLOOR® E260 WB (Cure) – 1Kg e 5 kg

### Cores Disponíveis:

30 cores RAL no sistema Colormix 3G