

PRODUTO**INOMATE NEW****DESCRIÇÃO**

Tinta plástica mate baseada em copolímeros vinílicos indicada para a pintura de superfícies em interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Boa opacidade
Fácil aplicação
Secagem rápida

UTILIZAÇÃO

Tinta utilizada na protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores.

CERTIFICADOS

Reacção ao Fogo – M1, de acordo com as Normas NF P 92-501 e NF P 92-507.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos – Os suportes devem apresentar-se secos, firmes e isentos de gorduras poeiras e outros contaminantes. Se o suporte for friável, pulverulento ou alcalino aplicar uma demão de Primolite (ref.45-700).

Suportes anteriormente pintados – Depois de escovar para retirar tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e remover gorduras e poeiras. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para suportes novos.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... Superficial..... Ca. de 30 min.
Repintura..... Ca. de 4 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 11 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**INOMATE NEW****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha rolo ou pistola
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição	1ª demão: 10 a 15% com água Demãos restantes: 5 a 10% com água (variando de acordo com a natureza do substrato)
Aplicação.....	Aplicar duas a três demãos de Inomate New

Rendimento - Variável conforme o tipo de suporte, as condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, poderemos referir 12 a 14 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C.

Observação:

Esta tinta já está aditivada contra fungos e bolores, para a protecção da película seca, mas nos lugares fortemente propícios ao seu desenvolvimento (locais húmidos e mal arejados, cozinhas e casa de banho) recomenda-se a adição de Aditivo Anti-Fungos (ref^o 67-600) até ao máximo de 5%.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

AGOSTO - 2013