

**PRODUTO**

**AQUACOR**

**DESCRIÇÃO**

Verniz acrílico aquoso.

**CARACTERÍSTICAS**

Cheiro imperceptível  
Secagem rápida  
Realça a textura dos suportes  
Boa resistência à intempérie  
Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

**UTILIZAÇÃO**

Embelezamento do betão em exterior, podendo aplicar-se também noutros suportes tais como pedras, cantarias e tijolos.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

*Suportes novos* - A superfície deve apresentar-se seca, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Superfícies em betão onde se verifique a presença leitada, devem ser previamente tratadas com uma solução a 5 % de ácido clorídrico. Em seguida, efectuar uma lavagem com água limpa.

*Suportes anteriormente envernizados* - Para conseguir obter aderência do Aquacor ao produto existente, efectuar um despolimento com lixa fina, seguido de lavagem com jacto de água sob pressão.

*Suportes contaminados com fungos e algas* - Efectuar tratamento prévio com Descontaminante Artibiose Plus (ref. 17-665).

**DADOS TÉCNICOS**

Tempos de secagem (a 20 °C e 60 % de  
humidade relativa).....

Superficial..... 10 a 15 minutos

Repintura..... 1 hora

(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser maiores).

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L.

Este produto contém no máx. 40 g/L COV <sup>(a)</sup>

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente..... Superior a 5 °C

Humidade relativa..... Inferior a 80 %

Temperatura do suporte..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

Humidade do suporte..... Inferior a 4% (com medidor tipo "Tramex")

**PRODUTO****AQUACOR****CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação.....	Trincha, rolo anti-gota e pistola convencional e airless
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Produto pronto a aplicar
Aplicação.....	Aplicar duas a três demãos de Aquacor. No caso da aplicação com pistola convencional, recomenda-se o bico de 2,2 mm de diâmetro.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 10 a 16 m<sup>2</sup>/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**OBSERVAÇÃO**

- 1- A presença de humidade no suporte afecta a cor do Aquacor principalmente onde há sobrecamada do produto, podendo aparecer zonas com tonalidade esbranquiçada que recuperam após a evaporação da água.
- 2 - Ter em atenção a selecção da cor do Aquacor, quando se pretender aplicar sobre vernizes coloridos.
- 3 - O verniz incolor praticamente não altera a cor do suporte.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

**Outubro-2014**

pág. 2/ 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN- Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.