

- Boa aplicabilidade
- Elevada durabilidade no exterior
- Película resistente ao desenvolvimento de fungos

1 DESCRIÇÃO

Verniz sintético.

2 USOS TÍPICOS

Protecção e decoração da madeira no exterior.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Brilhante
Cor:	A145 – Natural C065 – Castanho 0000 – Incolor
Substrato:	Madeira
Rendimento prático:	8 a 12 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação:	Trincha
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – cerca 6 horas Sobrepintura – 24 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 400 g/L. Este produto contém no máx. 400 g/L COV. (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

4 DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar completa remoção da cera.

Madeiras novas - Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Arredondar arestas vivas.

Madeiras anteriormente envernizadas - Remover todo o envernizamento anterior e raspar cuidadosamente a madeira.

4.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 70 %
Humidade do suporte:	Entre 8 e 12 %

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Produto pronto a aplicar
Aplicação:	Aplicar no mínimo três demãos de Marítimo Classic, com intervalo de 1 dia evitando a aplicação em camada farta. Agitar regularmente o produto na lata durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor. Uma vez que a espessura do verniz nas arestas é normalmente baixa, podendo originar falhas prematuras, aquelas devem ser preferencialmente boleadas. Proceder sempre à lixagem entre demãos com lixa de papel de grão fino para melhorar o aspecto do envernizamento.

5 OBSERVAÇÕES

1 - Sobre madeiras resinosas, poderá ocorrer atraso ou impedimento total na secagem do verniz. Nestes casos, se já tiver aplicado, deverá raspar até à madeira para o remover completamente, de seguida, envernizar com Marítimo Super (ref 12-310).

2 - Este verniz na sua versão incolor não protege determinado tipo de madeiras (como por exemplo a nogueira, mutene, afizélia, etc.) da descoloração natural provocada pela luz solar. Neste caso de modo a minimizar este problema recomenda-se a utilização das versões coloridas deste verniz.

3 - A durabilidade do Marítimo Classic depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das características de aplicação e das condições de exposição. Para garantir uma maior longevidade do produto, recomenda-se que seja efectuada uma manutenção logo que comece a ocorrer qualquer sinal de alteração na película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 3 anos. Nestas condições é suficiente efectuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do Marítimo Classic evitando operações mais complicadas e morosas que envolvam a remoção de todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspecto normal.

6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.