

**PRODUTO****LASUR CLASSIC MATE****DESCRIÇÃO**

Revestimento decorativo da madeira que forma uma película de espessura muito fina.

**CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES**

Boa penetração da madeira  
Deixa a madeira respirar  
Fácil manutenção  
Película resistente ao desenvolvimento de fungos

**UTILIZAÇÃO**

Protecção decorativa de madeira em exterior e interior.

**CERTIFICADOS**

Classificação “Qualidade do ar interior“ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar completa remoção da cera.

*Madeiras novas* - Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Arredondar arestas vivas.

*Madeiras anteriormente envernizadas* - Remover todo o envernizamento anterior e raspar cuidadosamente a madeira.

**CARACTERÍSTICAS**

Tempos de secagem (a 20 ° C e 60 % de Superficial ..... Ca 4 horas  
humidade relativa)..... Sobrepintura.....Ca 24 horas

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/f): 700 g/L.

Este produto contém no máx. 565 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente..... Superior a 5 °C  
Humidade relativa..... Inferior a 70 %  
Humidade do suporte..... Entre 8 e 12 %

**PRODUTO****LASUR CLASSIC MATE****CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Processo de aplicação..... | Trincha   |
| Preparação do produto..... | Agitar até homogeneização completa.   |
| Diluição.....              | Pronto a aplicar  |
| Aplicação.....             | Aplicar duas demãos de Lasur Classic Mate.<br>Depois de seca, cada demão deve ser lixada com lixa de papel de grão fino. Durante o processo de aplicação deve agitar-se regularmente o produto na embalagem com uma espátula para assegurar uma maior homogeneidade de cor e brilho |

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 15 a 25 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Observações:**

- 1 - O Lasur incolor (0000) é recomendado apenas para aplicações em interior
- 2 - Sobre madeiras resinosas, poderá ocorrer atraso ou impedimento total na secagem do Lasur Classic Mate. Nestes casos, deverá ser aplicado como alternativa o Lasur Super Acetinado (ref<sup>o</sup> 12-355).
- 3 - Nas zonas da madeira com menor absorção, pode obter-se uma película com maior intensidade de brilho. Este fenómeno pode também acontecer em madeiras com tratamentos prévios.
- 4 - A durabilidade do Lasur Classic Mate depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das características de aplicação e das condições de exposição. Para garantir uma maior longevidade do produto, aplicado recomenda-se que a sua manutenção seja efectuada logo que comece a ocorrer qualquer sinal de alteração da sua película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 2 anos. Nestas condições é suficiente efectuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do Lasur Classic Mate evitando-se operações mais complicadas e morosas que envolvam a remoção de todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspecto normal.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

**OUTUBRO - 2013**

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.