

PRODUTO**SUBCAPA UNIVERSAL****DESCRIÇÃO**

Subcapa formulada à base de resinas alquídicas, constituindo uma base adequada para aplicação de esmaltes de acabamento. Comparada com as subcapas convencionais apresenta um menor conteúdo em solventes, cumprindo os limites em Compostos Orgânicos Voláteis (COV) impostos pela Directiva 2004/42/CE.

CARACTERÍSTICAS

Boa capacidade de enchimento
Boa lixabilidade
Bom espalhamento

UTILIZAÇÃO

Utilizado como camada intermédia entre o primário e o esmalte de acabamento, na pintura de superfícies de madeira, em interior ou exterior.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Assegurar que a madeira a pintar está seca, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar uma demão de Primário para madeira (ref^a 45-150).

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... Superficial 2 horas
Repintura 16 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/L.

Este produto contém no máx. 300 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**SUBCAPA UNIVERSAL****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Humidade do suporte.....	Entre 8 e 12 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha ou rolo
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Produto pronto a aplicar
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Subcapa Universal sobre o primário devidamente lixado. Depois de seca, deve ser ligeiramente lixada, antes de aplicar o esmalte de acabamento

Rendimento - 10 a 12 m²/L (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

Estabilidade em armazém – 18meses quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

ABRIL 2013