

**PRODUTO****PRIMÁRIO PARA MADEIRA****DESCRIÇÃO**

Primário sintético baseado em resinas alquídicas, adequado para aplicação em madeira no interior ou exterior.

**CARACTERÍSTICAS**

Fácil de aplicar  
Boa aderência  
Bom espalhamento

**UTILIZAÇÃO**

Recomendado para a pintura e repintura de madeira em interior e exterior

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

*Madeiras novas* – Preparar a madeira de modo que esta se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

*Madeiras anteriormente pintadas* – Remover a tinta velha por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor. Proceder de seguida como para madeiras novas.

**CARACTERÍSTICAS**

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Superficial    | Ca. de 2 horas  |
| Para lixagem   | Ca. de 16 horas |
| Para repintura | Ca. de 24 horas |

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 350 g/L.

Este produto contém no máx. 350 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**PRODUTO****PRIMÁRIO PARA MADEIRA****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Temperatura ambiente.....   | Superior a 5 °C.  |
| Humidade relativa.....      | Inferior a 80%.   |
| Humidade do suporte.....    | Entre 8 e 12%.  |
| Temperatura do suporte..... | 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol. |

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Processo de aplicação ..... | Trincha ou pistola.   |
| Preparação do produto.....  | Agitar até homogeneização completa.   |
| Diluição.....               | Trincha/pistola: até 5% com Diluente Sintético (ref <sup>o</sup> 96-020).   |
| Aplicação.....              | Aplicar uma demão de Primário para Madeira lixando depois de seco com lixa de papel de grão fino a fim de promover a aderência. Aplicar uma demão de Subcapa Universal (ref <sup>o</sup> 45-110). Posteriormente aplicar um esmalte da gama Lacolux de acordo com respectivo boletim técnico. |

Rendimento prático - 17 a 19 m<sup>2</sup>/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Observação:**

Este primário não é compatível com acabamentos celulósicos.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

**MAIO - 2013**