

PRODUTO**ECOPLÁS PRIMÁRIO****DESCRIÇÃO**

Primário económico para aplicação em estuques projectados e rebocos de cimento.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Boa aplicabilidade
Regularização da absorção do suporte

UTILIZAÇÃO

Recomendado como primeira camada sobre estuques projectados e rebocos de cimento em interior e exterior. Não aplicar sobre suportes pulverulentos e que apresentem elevada alcalinidade.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar secos, firmes e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de Superficial.....Ca. de 30 minutos
humidade relativa)..... Repintura.....Ca. de 4 horas
(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser maiores).

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 20 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**ECOLPLÁS PRIMÁRIO****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar o primário sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha ou rolo
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Não diluir
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Ecolplás Primário

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 6 a 8 m²/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

AGOSTO - 2013

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.