

**X1-298 LASUR DECK**

Data de revisão: Setembro 2014

- **Boa aplicabilidade**
- **Secagem rápida**
- **Boa durabilidade em exterior**
- **Fácil manutenção**
- **Película resistente ao desenvolvimento de fungos**

**Descrição**

Lasur aquoso decorativo para decks de madeira.

**Usos típicos**

Protecção decorativa de madeira em interior e exterior.

**Características**

Acabamento.....	Acetinado
Cor.....	0470
Substrato.....	Madeira
Rendimento prático.....	Ca 15 m <sup>2</sup> /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – 1 a 3 horas Sobrepintura – 8 a 10 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 130 g/L. Este produto contém no máx. 36 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

**Nota:**

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**X1-298 LASUR DECK**

Data de revisão: Setembro 2014

**Dados de aplicação****Preparação de Superfície**

*Madeiras novas* - O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Arredondar arestas vivas.

*Madeiras com acabamento anterior* - No caso de madeiras com verniz ou lasur degradado, raspar cuidadosamente a madeira. Assegurar-se que a superfície está isenta de pó e contaminantes. Sobre uma superfície perfeitamente limpa, proceder como para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do acabamento anterior, efectuar uma lixagem cuidadosa seguida da eliminação de poeiras e contaminantes.

**Condições Ambientais**

- Temperatura ambiente
  - Superior a 5 °C
- Humidade relativa
  - Inferior a 70 %
- Humidade do suporte
  - Entre 8 e 12 %

**Características de aplicação**

- Preparação do produto:
  - Agitar até homogeneização completa.
- Diluição:
  - Pronto a aplicar
- Aplicação:
  - Aplicar uma demão do Primário Estabilizador ( ref<sup>o</sup> X1-297).
  - Aplicar duas demãos de Lasur Deck. Agitar regularmente o produto na lata com uma espátula durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor e brilho.

**Observações**

1 - O comportamento e durabilidade do Lasur Dek depende de diversos factores, nomeadamente do tipo de madeira, do tipo de construção (oleosa, resinosa ácida e dura) da preparação de superfície, da aplicação e do ambiente de exposição.

2 - Para garantir uma maior longevidade do Lasur Deck aplicado recomenda-se que a sua manutenção seja efectuada logo que comece a ocorrer qualquer sinal de alteração da sua película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 2 anos. Nestas condições é suficiente efectuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos de Lasur Deck evitando-se operações mais complicadas e morosas que envolvam a remoção de todo o lasur e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspecto normal.

3 - A durabilidade e longevidade referida é apenas orientativa. A durabilidade em exterior do acabamento incolor é inferior à dos acabamentos coloridos devido à ausência de pigmentos. A degradação no exterior é maior em superfícies submetidas a condições extremas, tais como exposição a sul ou sudoeste e arestas. A durabilidade do Lasur Deck é também afectada pela aplicação sobre madeira húmida (humidade superior a 12%) e ausência de tratamento fungicida e ou insecticida.

4 - A cor e o brilho do esquema de envernizamento podem variar dependendo do tipo de madeira, da sua cor natural, textura e porosidade.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.