

PRODUTO**PRIMÁRIO TT****DESCRIÇÃO**

Primário baseado em pigmentos anticorrosivos isentos de metais pesados.

CARACTERÍSTICAS

Boa aplicabilidade
Promotor de aderência sobre metais não ferrosos
Confere protecção anticorrosiva sobre metais ferrosos

UTILIZAÇÃO

Metais ferrosos e não ferrosos e PVC rígido. Aplicável em suportes novos ou envelhecidos, em interior ou exterior.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Aço: Recomenda-se a remoção de todos os vestígios de gordura, corrosão ou qualquer outra contaminação utilizando um solvente adequado. Para melhores resultados, decapar a superfície com jacto abrasivo ao grau Sa 2½. Como alternativa, recomenda-se a preparação com ferramentas manuais ou mecânicas ao grau St3.

Alumínio - Desengordurar com um solvente adequado de forma a remover todos os vestígios de gordura ou qualquer contaminação.

Galvanizado novo - Como mínimo, recomenda-se a remoção de todos os vestígios de gordura ou qualquer outra contaminação utilizando um solvente adequado. Preferencialmente, deverá fazer-se uma lixagem cuidada.

Galvanizado velho - Remover com lixa fina todas as áreas de corrosão. Proceder de seguida como para galvanizado novo.

CARACTERÍSTICAS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de Superficial.....Ca. de 45 min.
humidade relativa)..... Manuseamento.....Ca. de 2 horas.
Repintura.....Ca. de 8 horas.
(A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos).

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/L.

Este produto contém no máx. 63 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**PRIMÁRIO TT****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha, rolo ou pistola
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Trincha e rolo – até 3 % de água Pistola – 5 % de água
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Primário TT. No caso do primário estar aplicado há já algum tempo, deve lixar-se com lixa de papel de grão fino, antes de o repintar, a fim de se obter melhor aderência entre demãos.

Rendimento prático - 10 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

Estabilidade em armazém - 18 meses quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Observações:

1 - O material pintado com primário e a aguardar a aplicação de acabamento, não deve ser colocado em exterior por períodos superiores a 2 semanas.

2 - No caso de aplicação sobre plásticos, recomenda-se fazer um ensaio prévio para verificar a aderência.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

JULHO - 2013

Pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a LACOSE-SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.