

PRODUTO**PRIMOLITE INCOLOR****DESCRIÇÃO**

Primário incolor para fachadas e paredes que apresentem pulverulência ou farinação.

CARACTERÍSTICAS

Estabilizador, selante e aglutinador
Boa aderência

UTILIZAÇÃO

Produto destinado à aglutinação e consolidação de suportes e películas de tinta envelhecidas, em situações de pulverulência ou farinação.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes deverão apresentar-se isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.
Efectuar uma limpeza cuidadosa com jacto de água sob pressão ou escovar para remover tinta velha não aderente.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... Superficial.....Cerca. de 2 horas
Repintura.....Cerca de 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 750 g/L.

Este produto contém no máx. 716 g/L COV (a)

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**PRIMOLITE INCOLOR****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar o primário sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha ou rolo anti-gota
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Aplicação à viscosidade de fornecimento
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Primolite Incolor

Rendimento - Variável conforme o tipo de suporte, as condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, poderemos referir 10 a 14 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Observação:

Este primário não deve ser utilizado nunca sobre superfícies não porosas (por exemplo, pinturas em bom estado, betão descobrado e outras).

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

NOVEMBRO - 2012